



KOD HANDLOWY:	877FT2
NAZWA:	PODKŁAD BEZBARWNY GRUBO KRYJĄCY
OPIS:	Dwuskładnikowy, bezbarwny podkład poliuretanowy do drewna o wysokim stopniu krycia. Szybko schnie i łatwo się szlifuje.
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z drewna, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Cykle lakiernicze z efektem zamkniętych porów na drewnie porowatym (np. dąb). Nie stosować w przypadku oczekiwanego efektu otwartych porów.
PODŁOŻE:	Drewno lub okleina naturalna wszystkich gatunków. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być dokładnie oczyszczona i odpylona.
UTWARDZACZ:	877C2 w ilości 50% wagowych lub objętościowych.
ROZCIEŃCZALNIK:	877D1 w ilości 10-20%.
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 3 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk
NANIESIENIE:	70 –180 g/m ²
WYDAJNOŚĆ:	1 litrem mieszanki można wymalować 7-10 m ² (pomijając straty).
ILOŚĆ WARSTW:	2 – 3 w odstępie 1-3 h
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m ² w 20°C)	– na dotyk: po 15-20 min. – do szlifowania: co najmniej 4 h – do nakładania nawierzchni: co najmniej 16 h
WYKOŃCZENIE:	Do wykańczania powierzchni można stosować lakiery nawierzchniowe serii 877 nakładając na szlifowany podkład po co najmniej 16 h, szczególnie w przypadku wysokich połysków.
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać: żółta opalizująca ciecz – zawartość substancji nietlotnych: 52 ± 2 % – gęstość w 20°C: 1,00 ± 0,03 g/ml – czas wypływu z KF6 w 20°C: 290 ± 20 s – lepkość Brookfielda (R4/50 min ⁻¹ /20°C): 3 500 ± 500 mPa·s – czas przydatności do użycia: 12 miesięcy w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku





KARTA TECHNICZNA

877FT2

Wersja nr:	2.2
Data utworzenia:	04.10.2010
Data weryfikacji:	07.04.2014
Strona:	2 z 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: amicus@877line.pl; www.877line.pl