


DANE TECHNICZNE PRODUKTU/ PRODUCT SPECIFICATIONS			
MOT-C781/G...			
OPIS PRODUKTU	LAKIER TIKSOTROPOWY POLIURETANOWY		
ZASTOSOWANIE	Do malowania natryskiem, przeznaczony do pokrywania warstw nawierzchniowych, do malowania mebli i elementów drewnianych. Do aplikacji na krzesła i zaokrąglone części mebli o wysokich wymaganiach odpornościowych. Zaleca się aplikację z systemem elektrostatycznym (przewodność lakieru 15+/-5 MΩ/cm).		
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE	Ciężar właściwy	980 g/L (+/-10)	
	Ciała stałe	43% (+/-2)	
	Lepkość (Kubek DIN 4 mm 20°C)	50" (+/-5)	
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU	Podłoże	lite drewno, materiał okleinowany, materiały drewnopochodne	
	Szlifowanie i czyszczenie	papier ścierny o granulacji K280-320, dokładnie odpylić	
STOPIEŃ POŁYSKU	G- oznacza stopień połysku G= 10 (10 gloss- mat) G= 20 (20 gloss- półmat) G= 30 (30 gloss- półmat)		
PRZYGOTOWANIE MIESZANINY/ ŻYWOTNOŚĆ	100 części lakieru: 50 części (WAGOWO) utwardzacza MCT-C100, 10-30 części rozcieńczalnika uniwersalnego MDL-C033; żywotność mieszanki do ok. 120 minut (temp. 20°C)		
APLIKACJE	Metody nanoszenia: SPRAY		
	Ilość nałożenia	80-130 g/m <sup>2</sup> każda warstwa (1-2 warstw)	
	Rozcieńczalnik	MDL-C033	
SUSZENIE	Suszenie w warunkach normalnych (20°C)	pyłosuchość	15-20 minut
		suchy w dotyku	35-50 minut
		suchość głęboka	minimum 6 godzin
MAGAZYNOWANIE/ UWAGI	Magazynowanie 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze nie przekraczającej 25-28°C. Przechowywać w suchym miejscu. W przypadku częściowego zużycia pojemnik szczelnie zamknąć i zużyć pozostały produkt w krótkim czasie. Mycie urządzeń przy zastosowaniu rozcieńczalnika uniwersalnego MDL-C033.		
<p>Pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania naszych produktów, które przekazujemy użytkownikom powstały na podstawie doświadczeń, zgodnie z aktualnym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są one wiążące i nie zwalniają kupującego od sprawdzania naszych wyrobów pod względem przydatności do zastosowania w konkretnych wyrobach i warunkach produkcji. Informujemy również, iż nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zaistniałe problemy wynikające z mieszania naszych produktów z produktami innych producentów.</p>			